

产品技术说明书

修订日期： 2020-03-03

TDS 编号：

产品牌号： Wanefoam® 3245

版 本： V 1.0

产品简介

WANEFOAM®3245是环保硬泡低温喷涂组合料,发泡体系不含CFC-11(氟利昂),适合在气温-5~15℃之间的环境中使用。WANEFOAM®3245组合料与WANNATE®2208配合使用得到的泡沫产品阻燃性能优异,符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级B2级。

WANEFOAM®3245喷涂料可在水泥面、砖面、木材面以及其他基材上施工,粘结力强,产品尺寸稳定性能好。

产品用途

产品应用于冷库、食品厂、化工厂等各种工业建筑与民用建筑物屋面与地面,管道、储罐、轮船保温层等各种喷涂保温领域,尤其适用于秋冬季节的低温环境。

WANEFOAM®3245喷涂料是快速固化体系,但是泡沫表面在低温下强度有可能上升较慢,完全熟化后,泡沫强度正常。在使用WANEFOAM®3245喷涂料之前,必须先做试验,以确保组合料体系在此具体工程上使用的可靠性。

理化性能

项 目	指 标	执行标准
粘度25° C, mPa·s	50~150	GB/T 12008.8-1992
密度, g/cm ³	1.10±0.10	GB/T 4472-1984
颜色	无色或淡黄色	目测

自由发泡参数:

乳白时间, s	2~3
凝胶时间, s	9~11
脱粘时间, s	12~14
自由发泡密度, Kg/m ³	28~30

- (1) WANEFOAM®3245与WANNAT®2208配合发泡,料温: 25℃,物料体积比例1:1,手工使用电动搅拌(2500r/min)混合。
- (2) 按照本文使用注意事项操作,高压喷涂机得到泡沫产品整体密度大于

40kg/m³。如果增大自由发泡密度，喷涂施工可以得到更高密度泡沫产品；
(3) 本文提供数值是典型试验值，具体数据可能因环境条件略有差别。对我公司的产品来说，所列数据在法律方面不具备任何约束力。

使用注意事项：

WANEFOAM®3245喷涂料使用的施工设备是高压喷涂机，施工前请检查校正高压喷涂机黑白料输送比例与混合压力。

喷涂作业环境温度宜为-5~15℃，风速应不大于5m/s（3级风），相对湿度<75%，雨天不得施工。当施工时环境温度低于-5℃时，应采取可靠的技术措施保证喷涂质量。

在喷涂作业中，控制黑白料进喷枪温度>50℃，保证底材的干燥洁净。控制每枪泡沫厚度在1-1.5cm范围（不包括打底层）。施工中，上一层喷涂的聚氨酯硬泡表面不粘手后，才能喷涂下一层。其它相关标准按国标执行，如不符合上述条件，一切责任由买方承担。

喷涂作业依据GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》

施工现场应为禁火区域，通风良好，并应远离火源，严禁吸烟。当附近有动火作业时，必须严格执行动火审批制度，且采取相应的安全措施和专人监护。

买方在工程正式施工之前，必须在与施工条件一致的环境下先做试验，以确保组合料体系在此具体工程上使用的可靠性。正式施工时被视为买方已认可该产品的性能检验合格，如不按上述操作，一切责任由买方承担。

包装规格：

绿色铁皮桶，200kg/桶。

储存（使用）注意事项：

组合料应储存于密闭的容器里，以避免吸收水蒸气。因此在储运过程中，必须保证容器的干燥密封。

WANEFOAM®3245喷涂料应于室温通风阴凉处密封保存，避免阳光直射或于40℃以上长期存放，以免影响产品的性能。

保质期：

在适宜的储存条件下，WANEFOAM®3245喷涂料的储存期为3个月。超过3个月后，经检测合格后可继续使用。

安全注意事项:

直接接触WANEFOAM®3245喷涂料可导致中度眼睛刺激和轻微的皮肤刺激，可造成皮肤过敏。反复吸入高浓度的蒸气会引起呼吸道过敏。应立即就医，采取抗炎、抗过敏等对症治疗措施。

在操作时应小心谨慎，防止其与皮肤的直接接触及溅入眼内，请穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）。

一旦溅到皮肤上或眼内，应立即用清水冲洗至少15分钟，皮肤用肥皂水洗净，必要时就医。误服，请立即就医对症处理。

燃烧及爆炸危害:

本品在储存和运输中不属于易燃液体、爆炸品、氧化剂、腐蚀品、毒害品和放射危险品，不属于危险品。

灭火介质：可采用二氧化碳、泡沫、或化学干粉灭火器灭火。当无其他灭火剂时，可采用大量的雾状水喷洒。火势一旦扑灭，应将洒落的物料清理干净（参见泄漏洒落处理）。

扑救程序：正常防护

泄漏洒落处理

少量的泄漏、洒落物料可用水冲刷掉。若大量泄露，收容并回收，污染地面用水或洗涤剂洗刷。废弃组合料的处理必须按照当地政府的环保法规执行。

更多信息，请参阅我公司产品的安全技术说明书或与我公司客户服务中心联系

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省烟台市太原路56号，万华节能科技（烟台）有限公司

电话：400-059-1116

传真：(86)-0535-6809777

邮编：264006
